

SFGシリコーン

厚生省告示第85号適合

汎用シリコーンは耐熱性、耐薬品性においては非常に安定した性能を持っています。

引き裂き強度には関しては、10~15KN/mと天然ゴムなどに比べて劣っておりました、しかし当製品は汎用シリコーンに比べ**約3~4倍の引裂き強さ**があります。

【板材】 硬度 45° 半透明色（クリア）



1000mm×2000mm

厚み 1mm、2mm、3mm、5mm

（巾なりのフリーサイズカット可）

項目	SFGシリコーン	汎用	適用
硬さ (Aデュロメータ)	45	50	JIS K6253
引張強度 (Mpa)	10.0	8.0	JIS K5251
切断時伸び (%)	600	350	JIS K6251
引裂き強さ (KN/m)	40	12	JIS K6252
耐熱性	225℃ x 70h	JIS K6257	ノーマルオープン法
硬さ変化	引張強度変化	切断時伸び	
+6	-27	-31	

【板材加工品】上記板材を → 切削、溶着、TP接着加工（別パンフご参照ください）いたします。



↑
大型パッキ

サンシンエンタープライズ株式会社

東京都新宿区三栄町 16-2-202

TEL: 03-3225-9091 FAX: 03-3225-9095

大阪府中央区瓦町 4-3-14-910

TEL: 06-6229-0302 FAX: 06-6229-0339

E-mail: info@sanshin-ent.com